

 GRES
BURELA



Terranosa

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO | GLAZED PORCELAIN TILES



VALADOURO 30 x 30 cm



MURAS - C3 30 x 30 cm



BURELA 30 x 30 cm | **MURAS** 30 x 30 cm



FOZ - C3 30 x 30 cm



FOZ 30 x 30 cm | **VALADOURO** 30 x 30 cm | **Cenefa CELTA** 30 x 15 cm

Serie Terranosa



Muras
30 x 30 cm

Muras C3
30 x 30 cm




Valadouro
30 x 30 cm

Valadouro C3
30 x 30 cm



Foz
30 x 30 cm

Foz C3
30 x 30 cm



Burela
30 x 30 cm

Burela C3
30 x 30 cm

LA SERIE TERRANOSA ESTÁ DISPONIBLE EN: **CLASE 1**, PARA INTERIORES
CLASE 3, ANTIDESLIZANTE PARA EXTERIORES.

Decoradas



ÍBERO
cenefa 30 x 15 cm
taco 15 x 15 cm




CELTA
cenefa 30 x 15 cm
taco 15 x 15 cm

Piezas Especiales


DISPONIBLES EN CADA MODELO




Peldaño doblado
30 x 28 cm
CHANZO / STEP NOSING




Zanquín
30 x 8 cm
ZANQUÍN / SKIRTING BOARD



Rodapié
30 x 8 cm
RODAPÉ / SKIRTING



Rodapié Sanitario
30 x 15 x 8 cm
RODAPÉ SANITARIO / SANITARY SKIRTING



Vierteaguas
30 x 14 x 8 cm
VERTEAGUAS / RUB-OFF PLATE

CARACTERÍSTICAS

Términos y requisitos para baldosas cerámicas de primera calidad.
Terms and requirements for first quality ceramic tiles.
Termes et exigences pour dalles ceramiques de première qualité.
Voraussetzungen und Bedingungen für keramische Fliesen erster Qualität.

CARACTERÍSTICAS. CHARACTERISTICS. CARACTERISTIQUES. EIGENSCHAFTEN.	CONFORMIDAD CON LA NORMA. PERFORMANCE ACCORDING THE NORM. CONFORMITÉ AVEC LA NORME. CONFORMATION MIT DER NORM.			
	GRES BURELA	NORMA	Nº NORMA	
DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL. FORMAT AND SUPERFICIAL ASPECT. MESURE ET ASPECT SURFACE. FORMAT UND AUSSEHEN SUPERFICIAL.				
Longitud y Anchura. Length and Width. Longitude et Largeur. Länge U. Breite.		± 0,2 %	± 0,6 %	ISO 10545-2
Grosor. Thickness. Epaisseur. Stärke.		± 2 %	± 5 %	ISO 10545-2
Rectitud de los lados. Lat. Straightness. Rectitud des côtes. Kantengleichheit.		± 0,2 %	± 0,5 %	ISO 10545-2
Ortogonalidad. Orthogonality. Ortogonalité. Formatgleichheit.		± 0,2 %	± 0,6 %	ISO 10545-2
Aspecto superficial. Surface aspect. Aspect surface. Aussehen Oberflächlich.		Conforme. Accord. Conforme. Gleich.	5% Max. Baldosas con defectos visibles. Tiles with visible defects. Dalles avec défauts visibles. Fliesen mit absehbaren Fehlern.	ISO 10545-2
POPIEDADES FÍSICAS. PHYSICAL TEST. PROP. PHYSIQUES. PHYSICHER TEST.				
Absorción de agua. water absorption. Absorption deau. Wasseraufnahme.		Conforme. Accord. Conforme. Gleich.	≤ 0,5 %	ISO 10545-3
Carga de rotura. Breaking strength Force de rupture. Bruchlast.		Conforme. Accord. Conforme. Gleich.	≥ 1.300 N	ISO 10545-4
R. a la flexión. Bending strength. R. a la flexion. Biegefestigkeit.		Conforme. Accord. Conforme. Gleich.	Media, average, moyenne, Durchschnitt: ≥ 35 N/mm2	ISO 10545-4
R. a la abrasión. Abrasion resist. R. a la abrasión. Abriebhärte.		Indicado. Stated. Indiqué. Spezifik.	Clase de 0 a 5. Class from 0 to 5. Classe de 0 a 5. Stufe von 0 bis 5.	ISO 10545-7
R. al choque térmico. Thermal shock R. R. au choque thermique. Temperatur wechsel.		Resiste. Resist. Resiste. Widerstandf.	Método disponible. Available methode. Méthode disponible. Verfügbar Methode.	ISO 10545-9
R. al cuarteo. Cracking resistanse. R. "Creuasse". Harrisbeständigkeit.		Resiste. Resist. Resiste. Widerstandf.	Exigida. Required. Exigé. Erfordert.	ISO 10545-11
R. a la helada. Frost resistanse. R. au gel. Frostbeständigkeit.		Resiste. Resist. Resiste. Widerstandf.	Exigida por acuerdo. Req. under agreement. Exigé par accord. Erfordert.	ISO 10545-12
RESISTENCIA QUÍMICA. CHEMICAL ATTACK R. RÉSISTANCE CHIMIQUE. CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT.				
R. a las manchas. Stain resistance. R. tache. Flecken.		Clase 5. Class 5. Clase 5. Gruppe 5.	Min. 3	ISO 10545-14
R. prod. de limpieza. Cleaning agents R. R produits nettoyage. Reinigungsmittel.		Clase GA. Class GA. Clase GA. Gruppe GA.	Min. GB	ISO 10545-13
R. ácidos y álcalis. Acids and bases R. R. acides et bases. Chemische mittel.		Resiste. Resist. Resiste. Widerstandf.	Exigida por acuerdo. Req. under agreement. Exigé par accord. Erfordert.	ISO 10545-13
Emisión de Plomo y Cadmio. Emission of Lead and Cadmium. Émission de Plomb et Cadmium. Emission von Blei und Cadmium.		0,00	Método disponible. Available methode. Méthode disponible. Verfügbar Methode.	ISO 10545-15
Dureza al rayado Mohs. Scratch R. Mohs. Dureté Mohs. Mohs Härte.		7-9	6	EN - 101

EMBALAJE/PACKING

	Pz/caja	M2/caja	Kg/caja	Caja/palet	M2/palet	Kg/palet
30 x 30 cm	11	1	19,2	60	60	1160
Rodapié	45	13,3 (ml)	20	49	666 (ml)	1000
Peldaño doblado	6	1,80 (ml)	16	16	28,80 (ml)	260
Vierteaguas	8	2,4 (ml)	14	26	62,40 (ml)	395
Rodapié sanitario	4	1,2 (ml)	7	40	48 (ml)	280



MATERIALES CERÁMICOS, S.A.
C/ Leandro Cucurny, 2
27880 - BURELA (Lugo)
Tel.: 982 58 57 00
Fax: 982 58 53 62
e-mail: gresburela@gresburela.com

Terranosa